

FM Fugenmörtel

FM Цветная смесь для заделки швов между кирпичами и плитами

Шовный раствор для последующей заделки швов между кирпичами или плитами любого рода.

Технические данные	
Класс смесей согласно EN 998-2:	M 10
Группа смесей согл. DIN V 18580:	NM III
Прочность на сжатие:	> 10 Н/мм ²
Зернистость:	0-1 мм
Время использования:	при 20°С в течение 1 часа
Температура применения:	от + 5°С до + 30°С, см. инструкции по применению
Консистенция:	от консистенции мокрой земли до слабовязкой консистенции
Расход воды:	4,5 - 5,0 л / 40 кг
Выход раствора:	~ 24 л / 40 кг
Хранение:	хранить в сухом месте надлежащим образом
Форма поставки:	мешки по 40 кг
Цвета:	цементно-серый, средне-серый, сульфадур-серый, мышино-серый, антрацитовый-серый, бежево-белый, серо-белый, ярко-белый, черный-антрацит,

Свойства:

- устойчива к погодным условиям
- морозоустойчива после затвердевания
- водоотталкивающие (гидрофобные) свойства
- высокая эластичность
- прочно держится на боковых поверхностях кирпича

Применение:

- для наружной и внутренней заделки швов при строительных работах с камнем любого рода, а также с неглазурованным кафелем, плитами или керамическими плитками
- для последующей заделки швов на облицовочной кладке и на керамических поверхностях
- послойно наносить расшивкой в плотной (от «мокрой земли» до слабовязкой) консистенции

Качество и безопасность:

- класс смесей M 10 согласно нормам EN 998-2
- группа смесей NM III согласно нормам DIN V 18580
- высококачественные вяжущие раствора согласно нормам DIN EN 197

- оптимальное сочетание заполнителей
- цветные шовные растворы содержат неорганические красящие пигменты, устойчивые к погодным условиям, светопрочные и цементостойчивые
- контролируемое качество
- малое содержание хроматов согласно нормам TRGS 613

Основание:

Для заделки швов действительны положения VOB, раздел С. Кладка, на которой производится заделка швов, должна быть положена не менее, чем за 3-4 недели и полностью затвердеть к моменту заделки швов. Следует освободить пазы между кирпичами на глубину не менее 1,5 – 2,0 см. Для достижения прочности прилипания раствора следует очистить пазы и обильно увлажнить кладку. Прежде чем расшивать швы, следует тщательно закрыть все пустоты в кладке. При неблагоприятных условиях работы (высокая температура окружающей среды, сильный сквозняк, интенсивно абсорбирующий кирпич/раствор) перед нанесением раствора пазы следует особенно обильно увлажнить.

Нанесение:

Смешать сухую смесь с 4,5 - 5,0 л воды с помощью мешалки или другого соответствующего инструмента до консистенции мокрой земли или слабовязкой консистенции. Во время нанесения раствора не добавлять воду в уже замешанный раствор, в противном случае возможны цветовые различия. Не разрешается добавлять в раствор какие-либо сторонние добавки. Приготовленный раствор следует использовать в течение 1 часа. При обычной глубине пазов раствор наносится в два слоя в технике «мокрое на мокром» и заглаживается под нажимом. Равномерность нанесения и обработки является гарантией последующей равномерности цвета швов. Следует закрывать кладку на время перерывов в работе.

Свежие заделанные швы следует беречь от неблагоприятных погодных условий – очень высокой или низкой температуры воздуха, мороза, сквозняка, ливня и прямых солнечных лучей (при необходимости закрыть полиэтиленовой пленкой). Поддержание влажности швов является гарантией их правильного, равномерного высыхания без «сгорания». Не разрешается проводить работы при температуре воздуха и кирпича ниже + 5°C.

Выход раствора:

При правильном соотношении смеси и воды из 40 кг сухой смеси получается примерно 24 л свежего раствора

Расход:

Практические цифры на 1 м ² (без потерь на распыл):	
кирпичи формата NF	примерно 5 кг
кирпичи формата DF	примерно 7,5 кг

Хранение:

В сухом месте надлежащим образом

Форма поставки:

Мешки по 40 кг

Цвета:

цементно-серый (Z20), ярко-белый (HW23), сульфадур-серый (SR30), мышино-серый (OG135), средне-серый (OS28), антрацитовый-серый (OS29), черный-антрацит (OS30), бежево-белый (OWW113), серо-белый (OWZ20)

Примечание:

Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении жидкости / воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси обильно промыть водой. При попадании смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок.

Состояние информации: декабрь 2007

Дальнейшая информация:

ЗАО «Квик-микс»

125167 г. Москва

Ленинградский проспект 36, стр. 21;

(Офисный Центр Динамо, 5 этаж)

Тел: +7 (495) 656-05-41; 656-05-51

Факс: +7 (495) 612-84-92

info@quick-mix.com

www.quick-mix.com/ru